

Hinweise zur Überlackierung von Pulverbeschichtungen mit zweikomponentigem Nasslack

Vorbehandlung

Der Untergrund muss generell trocken und frei von Fetten, Ölen, Trenn- und Ziehmitteln sowie von Schmutz, Korrosionsprodukten und anderen Verunreinigungen sein. Hierzu muss die Brillux Pulverbeschichtung angeschliffen werden.

Zur Entfernung von Schleif- und anderen Rückständen ist eine Reinigung der Oberfläche mit sanften Lösungsmitteln (Testbenzin, Isopropanol oder Ethanol) erforderlich. Hierfür sollte ein flusenfreier und weicher Lappen verwendet werden.

Überarbeitung

Grundierung Der vorbehandelte, trockene Untergrund kann mit Brillux 2K-EP-Haftgrund 5706 vorgrundiert werden. Alternativ kann direkt ein 2K-PUR-Lack aufgebracht werden.

Die Grundierung kann nach einer Trockenzeit von mindestens 6 Stunden mit einem wetterfesten Lack überbeschichtet werden. Wir empfehlen Brillux 2K-PUR-AC-Lack 5740, 5741, 5742 oder 5743.

Anschleifen Bei mehr als 48 Stunden Wartezeit zwischen dem Grundieren und Decklackieren ist ein Anschleifen mit anschließender Reinigung der Grundierung erforderlich. Dies erfolgt analog zur Vorbehandlung.

Anmerkung

Diese Technische Info basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Technischen Info mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Bei Bedarf erhalten Sie die aktuelle Version bei Ihrem Brillux Ansprechpartner oder unter www.brillux-industrielack.de, Version 2.

Brillux GmbH & Co. KG Industrielack
Otto-Hahn-Straße 14
59423 Unna
Tel. +49 2303 8805-0
Fax +49 2303 8805-119
info@brillux-industrielack.de
www.brillux-industrielack.de