

Ausgasungs-Additiv 5136.-.0019

Eigenschaften/Anwendungsbereich

Das Ausgasungs-Additiv 5136.-.0019 verbessert die Ausgasungsfähigkeit von Pulverlacken auf gasenden Untergründen, z. B. feuerverzinkten Teilen, Zink-Druckguss, Aluminium-Druckguss etc.

Verarbeitung

Als Zugabemenge werden 2 % empfohlen.

Um eine möglichst gleichmäßige Verteilung zu erzielen, sollte das Additiv in kleinen Portionen unter Rühren dem fluidisierten Pulverlack im Fluidbehälter zugegeben werden.

Es ist zu beachten, dass die Additivzugabe den Glanz des ausgehärteten Pulverlackes absenken kann. Außerdem wird die Überlackierfähigkeit mit Nasslacken und die Bedruckbarkeit mit Siebdruckfarben herabgesetzt.

Eine Vorabprüfung ist daher in jedem Fall zu empfehlen.

Anmerkung

Diese Technische Info basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Technischen Info mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Bei Bedarf erhalten Sie die aktuelle Version bei Ihrem Brillux Ansprechpartner oder unter www.brillux-industrielack.de, Version 2.

Brillux GmbH & Co. KG Industrielack
Otto-Hahn-Straße 14
59423 Unna
Tel. +49 2303 8805-0
Fax +49 2303 8805-119
info@brillux-industrielack.de
www.brillux-industrielack.de