### **Technisches Merkblatt**

## 1K-Lack 5450

# Schnell trocknender Lack für farbige Markierungsbeschichtungen auf Pulverlacken



#### Anwendungsbereich

Speziell geeignet für die Schulterlackierung von pulverbeschichteten Stahlflaschen.

#### Eigenschaften

- sehr gute Haftung auf metallischen und vielen Pulverlackuntergründen

- temperaturbeständig bis 60 °C (trockene Hitze)

#### Werkstoffbeschreibung

Basis Mischpolymerisat

Farbtöne RAL 1018 GL, RAL 3000 GL,

RAL 3009 GL, RAL 5010 GL, RAL 5012 GL, RAL 6001 GL, RAL 6018 GL, RAL 7037 GL, RAL 8008 GL, RAL 9005 GL,

**RAL 9010 GL** 

Glanzgrad Glänzend, > 80 GU/60°

(nach DIN EN ISO 2813)

**Dichte** 0,95–1,30 g/cm<sup>3</sup> 1)

(nach DIN EN ISO 2811)

Theoretische Ergiebigkeit 270–390 m²/kg ¹)

(bei 1 µm Trockenschicht)

Festkörperanteil 37–54 Gew.-% 1)

Lieferkonsistenz bei 20 °C 80–100 sek./DIN 4 mm

Standfestigkeit 100–150 µm (Nassfilm)

Flammpunkt > 23 °C

**Kennzeichnung** Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.

1) farbtonabhängig



#### Werkstoffbeschreibung

Schnellbewitterung Nach 96 h Restglanz ≥ 50 % vom Ausgangsglanz

QUV-B/SE (nach DIN EN ISO 16474-3)

Schnellbewitterung Nach 1.000 h Restglanz ≥ 50 % vom Ausgangsglanz

Xenonbogenstrahler (nach DIN EN ISO 16474-2)

#### Beschichtungsvorschlag

Untergründe <sup>2)</sup>	Grundbeschichtung	Zwischenbeschichtung	Schlussbeschichtung
Stahl verzinkter Stahl	1K-Haftgrundierung 5408 30–40 μm	Entfällt  Bei Schlussbeschichtungen in intensiven Farbtönen (siehe	1K-Lack 5450 40–60 μm
Aluminium Pulverlackuntergründe <sup>3)</sup>	Pulverlack	Verarbeitung) ist eine weiße Zwischenbeschichtung (ca. 40 µm) mit 54509010 erforderlich.	

Generell muss der Untergrund frei von Fetten, Ölen, Trenn- und Ziehmitteln sowie von Schmutz, Korrosionsprodukten u. a. Verunreinigungen sein.

#### Verarbeitung

Material vor der Verarbeitung homogen aufrühren.

Verträglichkeit Nur kombinierbar mit den in diesem Technischen Merkblatt dafür vor-

gesehenen Verdünnungen und Grundierungen.

Verarbeitungstemperatur ≥ 10 °C

> Verdünnung Universal-Verdünnung 5117.

Unter Rühren homogen verteilen.

Luftfeuchtigkeit < 75 % r. F.

#### Auftragsverfahren

Auftragsverfahren Luftspritzen, Rollen, Streichen

Ausführung in Intensivfarbtönen

Brillante Intensivfarbtöne, insbesondere in den Bereichen gelb, orange, rot, magenta und gelbgrün (betroffene RAL-Classic-Farbtöne: RAL 1018, RAL 3000) besitzen ein geringeres Deckvermögen. Wir empfehlen bei diesen Farbtönen eine weiße Zwischenbeschichtung

(ca. 40 µm) mit 5450.-.9010.

#### **Trocknung**

Lufttrocknung (bei + 20 °C, 65 % r. F.) Staubtrocken nach ca. 20 Minuten, klebfrei nach ca. 45 Minuten, überarbeitbar nach ca. 1 Stunde, durchgetrocknet nach ca. 8 Stunden.

Ausgehärtet nach 24 Stunden.

Bei tieferen Temperaturen und oder höherer Luftfeuchtigkeit längere

Trockenzeiten berücksichtigen!

#### Spritzdaten

Verfahren	Düsenbohrung	Druck	Verarbeitungskonsistenz <sup>4)</sup>
Luftspritzen	1,2–1,5 mm	3–4 bar	25–35 sek.

<sup>4)</sup> gemessen im DIN 4 mm Auslaufbecher bei 20 °C



Die Haftung muss im Einzelfall durch Vorversuche überprüft werden.

10 kg

#### Lagerfähigkeit

24 Monate nach Wareneingang.

In verschlossenem Behälter, trocken und bei Raumtemperatur (maximal 25 °C) lagern. Vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Gebinde stets verschlossen halten. Inhalt vor An-/Austrocknung schützen. Getrocknete Lackrückstände und angetrocknete Haut sind im Lack unlöslich und nur durch Sieben zu entfernen.

Mindesthaltbarkeit

Siehe Etikett

#### **Anmerkung**

Dieses Technische Merkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Bei Bedarf erhalten Sie die aktuelle Version bei Ihrem Brillux Ansprechpartner oder unter www.brillux-industrielack.de, Version 12.

Brillux GmbH & Co. KG Industrielack Otto-Hahn-Straße 14 59423 Unna Tel. +49 2303 8805-0 Fax +49 2303 8805-119 info@brillux-industrielack.de www.brillux-industrielack.de



